

RustTique geeft uw projecten een echt roest uiterlijk! Deze speciaal ontwikkelde verf bevat ijzerdeeltjes die door de activator vloeistof echt gaan roesten. RustTique is zowel binnen als buiten decoratief toepasbaar.

RustTique is toepasbaar op vrijwel iedere ondergrond, waaronder stucwerk, gipsplaat, hout, metaal en kunststoffen. Gebruik op kaal metaal en kunststof eerst een geschikte grondverf. Buiten zal de roestwerking in de loop der jaren in lichte mate doorzetten, net als onbehandeld ijzer in de buitenlucht.

Benodigheden:	RustTique Coating RustTique Activator	RustTique Clearprotect Kwasten, verfrölers, etc.
---------------	------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Tips:

Wij raden u aan een proefpaneel te maken zodat u bekend bent met de werking van RustTique verf. Enkel schoon gereedschap gebruiken. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Maak het werk in een keer af zonder onderbreking en ga niet terug naar een eerder voltooid werk. Dek de grond goed af met stucloper of karton en plak deze goed langs de randen af bij de muurkant, of zet het voorwerp wat u wilt behandelen midden op een flink stuk karton of stucloper.

1

Zorg er voor de de ondergrond droog is. Breng de RustTique BaseCoating aan met een kwast of verfröler, na droging licht opschuren. Van beneden naar boven werken geeft het mooiste resultaat. De verf mag desgewenst onregelmatig worden aangebracht, dikke en dunne gedeeltes zorgen voor een natuurlijk effect.

Belangrijk: De speciale RustTique Coating bevat echt ijzer, blijf daarom tijdens het opbrengen de verf roeren zodat de ijzerdeeltjes niet naar de bodem zakken.

2

Na een droogtijd van ca. 4-6 uur kan de RustTique Activator worden aangebracht. Aanbrengen met kwast, roller of spons, afhankelijk van het gewenste eindresultaat.

Let op: De mate van roest is afhankelijk van de hoeveelheid activator die wordt aangebracht.

Binnen 2 uur ziet u al de roestwerking. Deze roestlaag vormt zich echter langzaam, het eindresultaat is na ± 10 uur te bewonderen. Breng dan nogmaals de RustTique Activator aan om een mooi dekkend effect te krijgen. Dit kunt u tot wel 4 keer herhalen, tot het gewenste effect is bereikt.

3

De laatste behandeling is het aanbrengen van de speciale RustTique ClearProtect. Dit kan vanaf 8 uur nadat de activator is aangebracht. Deze coating zorgt er voor dat het roestproces stopt en het oppervlak niet meer afgeeft. Breng 1 a 2 dunne lagen aan.

Let op: Nat heeft de coating een melkachtig uiterlijk, dit trekt weg tijdens het drogen.

Koel, droog en vorstvrij bewaren Buiten bereik van kinderen houden Uitsluitend gebruiken op goed geventileerde plaatsen Bevat geen/zeer weinig oplosmiddelen Voldoet voor de professionele gebruiker binnen aan Arbo