

# Parquet Les Exclusifs

## technische informatie

BERRY  ALLOC

### Productbeschrijving

		XXL	Regular Long	XL Long	XXL Long
V-groeven	-	2 groeven			
Dikte eik toplaag	mm	3,3 mm tol. +0 / -0.1			
Gebruiksklasse (op basis van ruw hout)	EN 685	31 (matig commercieel)			
Garantie residentieel gebruik	-	30 jaar			
Totale dikte (tol +/-0,2)	mm	10,90 kg			
Totaal gewicht	kg / m <sup>2</sup>	10,82 kg	8,82 kg	10,82 kg	10,90 kg
Formaat	mm	1 180 x 187	1980 x 130	1 980 x 164	1 980 x 187
Inhoud per pak	-	8 planken 1,76 m <sup>2</sup>	8 planken 2,05 m <sup>2</sup>	6 planken 1,94 m <sup>2</sup>	6 planken 2,22 m <sup>2</sup>
Inhoud per palet	-	36 dozen 63,36 m <sup>2</sup>	48 dozen 98,84 m <sup>2</sup>	50 dozen 97,41 m <sup>2</sup>	40 dozen 88,86 m <sup>2</sup>

### testresultaten

Tussenlaag / tegenlaag	-	HDF (875kg/m <sup>3</sup> ) / Naaldhout			
Vochtgehalte	-	7 - 10%			
Plaatsing	-	BestLoc X-Treme, vlak, zonder lijm, zonder gereedschap			
Loc sterkte	Kg / m	1 000 lange zijde en 550 korte zijde			
Afwerking van het oppervlak	-	Ultimtec Vernis hoge performantie			
Slijtvastheid	XP B 53-669	+ 15 000 cycli (TT CS10)			
Glansgraad	Gloss 60	5 +/- 2 (mat)			
Compatibiliteit met vloerverwarming	Coëfficiënt m <sup>2</sup> .k/W	Compatibel met elektrische vloerverwarming (max 90 W/m <sup>2</sup> ) en vloerverwarming op waterbasis lage temperatuur (zie voorwaarden)			
Thermische weerstand	m <sup>2</sup> .K/W	0.078	0.078	0.078	0.078
Vuurbestendigheid	EN 13 501-1 (eik)	Dfl-s1			
Geluidsreductie	EN 16354	-19 dB (met de Excellence+ onderlaag onder een 14 mm parket)			
CE-markering	EN 14342	CE			
Formaldehyde emissie	EN 717-1	E1			
VOS-emissie	ISO 16 000-9	A+			
Milieubeleid	Certificaat	PEFC 10-31-1047			
Productielabel	Parquetfrancais.org	Label Parquets de France 14G			

parquet.



Made in France

www.berryalloc.com