



STIX A800 PREMIUM

ZEER VEELZIJDIGE HOOGWAARDIGE DISPERSIE VLOERLIJM

VOORDELEN

- Voor alle types soepele vloerbekleding
- Makkelijk verwerkbaar en zeer lange open tijd
- Hoge afschuifsterkte en aanvangshechting
- Geschikt voor bekleding van trappen
- Oplosmiddel én ftalaat vrij
- Lage uitstoot; A+ en EC1 plus

OMSCHRIJVING

STIX A800 PREMIUM is een zeer breed toepasbare acrylaat dispersie vloerlijm met een lange open tijd en een zeer hoge afschuifsterkte. De vloerlijm is uitermate geschikt voor het leggen van LVT, rubber, PVC en andere soepele vloerbekleding. De lijm beschikt over een hoge aanvangshechting en is geschikt voor wand- en vloertoepassing.

TOEPASSING

STIX A800 PREMIUM is geschikt voor alle soorten soepele vloerbekleding zoals LVT, rubber, PVC en tapijt; ook voor kritische toepassingen. Eveneens geschikt voor toepassing in sportaccomodaties, ziekenhuizen en natte ruimtes.

- alle types LVT en PVC
- rubber vloerstroken tot 3,5 mm dikte
- accoustische vloerbekleding
- PVC tegels en stroken
- linoleum tegels en stroken
- flexibele tegels
- natuurlijke en textiele vloerbekleding

VERWERKING

Voorbehandelen

Ondergronden dienen voldoende vormstabiel, druk- en trekvast, vrij van krimp en/of uitzetting, duurzaam droog en vrij te zijn van vuil, scheidingsmiddelen en scheuren. De ondergrond moet volgens DIN 18364 voorbereid zijn. Betondallen en cementdekvloeren moeten vooraf uitgevlakt worden. Alle cementaire ondergronden onderhevig aan opstijgend vocht voorbehandelen met Bostik HYTEC 336 XTREM (zie ti-blad).



Aplicatie

Breng de STIX A800 PREMIUM gelijkmatig op de ondergrond aan met een gepaste lijmkam (zie hieronder). Leg na de wachttijd de vloerbekleding in het lijmbed en wals daarna zorgvuldig aan met een zware rol. Naden en kanten opnieuw na walsen (afhankelijk van de werkomstandigheden). Naden en lassen dienen uitgevoerd te worden volgens de voorschriften van de fabrikant en de regels van de kunst. De wachttijd voor het lassen van pvc-naden bedraagt 24 u.

Opmerkingen

Bij plaatsing op vloerverwarming de geldende voorschriften volgen. Steeds de droogtijd van de ondergrond respecteren.

LIJMKAM EN VERBRUIK

Lijmkam	Verbruik
A2	ca. 250 g/m ²
B1	ca. 325 g/m ²
B2	ca. 425 g/m ²

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

STIX A800 PREMIUM is houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met lauw water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheid informatieblad is te downloaden op bostik.sds.thewerco.com

Artikelnummer	Verpakking	CODE EAN
30616798	12 kg	3549212486563

Alle hiernaast vermeldde waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis	Acrylaat dispersie
Kleur	Gebroken wit
Densiteit	ca. 1,3
Wacht tijd	ca. 5 à 15 minuten
Open tijd	ca. 30 à 60 minuten
Droogtijd	Beloopbaar na ca. 12 uur Volledige curing 24-48 uur
VOC emissie	Oplosmiddelvrij, EC1 plus
Verwerkings temperatuur	+10°C à +25°C
Verbruik	250 - 425 gr/m ²

Bostik Belux SA-NV
Antwerpse Steenweg 19
9080, Lochristi
Belgique
www.bostik.be

Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Pays-Bas
www.bostik.nl

BOSTIK HOTLINE

Smart help +32 (0)9 255 17 17
+31 (0)162 491 000

